

EXCELLOY AK10

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

Techno Polymer Co, Ltd.

Описание материалов:

EXCELLOY AK10 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific or North America. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация				
Характеристики	Хорошая химическая стойкость			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	--	g/cm ³	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/10.0 kg)	35	--	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 to 0.70	--	%	ISO 294-4
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла				
R-Scale	110	101		ASTM D785
R-Scale	109	100		ISO 2039-2
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение				
Yield	52.0	40.2	MPa	ASTM D638
Yield	50.0	39.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль				
--	2500	1960	MPa	ASTM D790
--	2090	1610	MPa	ISO 178
Flexural Strength				
--	84.3	63.7	MPa	ASTM D790
--	75.0	55.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	11	24	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact	120	250	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				
0.45 MPa, Unannealed	92.0	85.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	78.0	72.0	°C	ISO 75-2/B

Иньекция	Сухой	Единица измерения
Температура сушки	80.0 to 90.0	°C
Время сушки	2.0 to 5.0	hr
Задняя температура	240 to 280	°C
Средняя температура	240 to 280	°C
Передняя температура	240 to 280	°C
Температура формы	40.0 to 80.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat