

ALFATER XL® A80E 1GP0000

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL® A80E 1GP0000 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALFATER XL® A80E 1GP0000 include automotive, construction applications, electrical/electronic applications, sealing applications and wire & cable.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Weather Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Щелочестойкие Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к озону		
Используется	Автомобильные Приложения Кабельный кожух Трубопровод Применение конструкции Профили Уплотнения		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	80		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.30	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	10.5	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ISO 37
Tear Strength	39	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ¹ (100°C, 22 hr)	44	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-40 to 125	°C	

Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	195 to 215	°C

NOTE

1. 25%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat