

Braskem PE PB-681/59

Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

PB681/59 is a grade produced under high pressure in a tubular reactor. This resin is used for laminating films mainly on paper substrate. It is also used in the extrusion coating process. Films obtained with this product show excellent optical properties and high draw down ability.

Additive:

-Antiblock Medium

-Slip High

Applications:

Lamination film; general purpose.

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость Средняя устойчивость к царапинам		
Характеристики	Низкая плотность Высокая гладкость Оптическая производительность Хорошее Отшелушивание Средняя устойчивость к царапинам		
Используется	Пленка Ламинат Универсальный Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка Выдувная пленка Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.922	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	

Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	20.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	340	%	ASTM D882
TD: Fracture	1100	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	60	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength - TD	100	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	112		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	110	°C
Температура матрицы	150	°C

Инструкции по экструзии

Blown FilmScrew L/D relation: 16 to 30:1Compression rate: 3 to 4:1Screen package(Mesh): 40/60/40Extruder: 140°CBlow up ratio: 2 to 3:1Frostline height: at most equivalent to the bubble diameter

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

