

## ChronoFlex® AL 65D

Polyurethane

CardioTech International, Inc.

### Описание материалов:

ChronoFlex® AL 65D is a Polyurethane material. It is available in North America for extrusion.

Important attributes of ChronoFlex® AL 65D are:

Good Aesthetics

Wear Resistant

Typical application of ChronoFlex® AL 65D: Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Диспергируемый Прочный Хорошая поверхность Средний блеск		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	65	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	22.1	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	62.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	300	%	ASTM D412
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	199	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	210	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	213	°C	
Температура расплава	221	°C	
Температура матрицы	213	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

