

Zhongfa PP ZF-UV1

Polypropylene

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

Описание материалов:

Zhongfa PP ZF-UV1 is a polypropylene material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Zhongfa PP ZF-UV1 are:

high gloss

Good UV resistance

chemical resistance

UV stability

The typical application field of Zhongfa PP ZF-UV1 is: automotive industry

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Подсветка		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая мобильность		
	Хорошая химическая стойкость		
Используется	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.8	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	98		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	38.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Aging Resistance at 150°C: >350 hrNotched Izod Impact, ASTM D256: 3.5 kJ/m ² Unnotched Izod Impact, ASTM D256: No Break			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 - 95.0	°C	

Время сушки	2.0 - 3.0	hr
Температура обработки (расплава)	195 - 225	°C
Температура формы	45.0 - 80.0	°C
Давление впрыска	60.0 - 90.0	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat