

## HYBRAR™ 5127

Thermoplastic Elastomer

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

HYBRAR™ 5127 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Вязкость раствора-30 Вт % толуол раствор (30°C)	540	mPa·s	
Содержание Стирола	20.0	wt%	
Пиковая температура загара	20	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	84		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	2.80	MPa	
300% Strain	4.70	MPa	
Tensile Stress (Yield)	12.4	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	730	%	ISO 37
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	8.00	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

