

## CoolPoly® D1202

Polypropylene

Celanese Corporation

### Описание материалов:

CoolPoly D series of thermally conductive plastics transfers heat, a characteristic previously unavailable in injection molding grade polymers. CoolPoly is lightweight, netshape moldable and allows design freedom in applications previously restricted to metals. The D series is electrically non-conductive and can be used for its dielectric properties.

Главная Информация			
Характеристики	Теплопроводность Изоляция Хорошая производительность формования		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.30	%	ASTM D955
Transverse flow	0.60	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.030	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	0.57	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	43.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	1.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	6.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный нагрев	1300	J/kg/°C	ASTM C351
Теплопроводность	5.0	W/m/K	ASTM C177
Дополнительная информация			
The value listed as Thermal Conductivity, ASTM C177, was tested in accordance with ASTM E1461. The value listed as Mold Shrinkage, ASTM D955, was tested in accordance with ASTM D551. The value listed as Specific Heat ASTM C351, was tested in accordance with ASTM E1461 Thermal Diffusivity, ASTM E1461: 0.025 cm <sup>2</sup> /sec			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	1.0 - 2.0	hr
Dew Point	-20.0	°C
Задняя температура	190 - 220	°C
Средняя температура	210 - 230	°C
Передняя температура	215 - 245	°C
Температура обработки (расплава)	215 - 245	°C
Температура формы	20.0 - 65.0	°C
Давление впрыска	35.0 - 105	MPa
Скорость впрыска	Moderate-Fast	
Удерживающее давление	20.0 - 55.0	MPa
Back Pressure	0.00 - 0.350	MPa
Screw Speed	20 - 60	rpm
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

