

## MACOMASS TPE MM-TPE-V 5070

Thermoplastic Elastomer

MACOMASS Verkaufs AG

### Описание материалов:

MACOMASS TPE MM-TPE-V 5070 is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in Europe and is processed by extrusion. The main features of the MACOMASS TPE MM-TPE-V 5070 are:

Good UV resistance  
chemical resistance  
UV stability

| Главная Информация                    |  |                   |                 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Добавка                               | УФ-стабилизатор  |                   |                 |
| Характеристики                        | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению<br>Хорошая химическая стойкость |                   |                 |
| Внешний вид                           | Черный   |                   |                 |
| Формы                                 | Частицы  |                   |                 |
| Метод обработки                       | Экструзия  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                             | 0.960 - 1.00   | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Твердость                             | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 47 - 53  |                   | ISO 868         |
| Эластомеры                            | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield)                | > 25.0   | MPa               | ISO 37          |
| Удлинение при растяжении (Break)      | > 550  | %                 | ISO 37          |
| Tear Strength                         | > 70   | kN/m              | ISO 34-1        |
| Комплект сжатия                       | < 70   | %                 | ISO 815         |
| Экструзия                             | Номинальное значение   | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                     | 80.0   | °C                |                 |
| Время сушки                           | 2.0  | hr                |                 |
| Температура расплава                  | 160 - 230  | °C                |                 |
| Инструкции по экструзии               |  |                   |                 |

Compression ratio: 1:2.5 to 1:3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

