

## Daelim Po1y® 5502HSUV

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®5502HSUV is a high-density polyethylene product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®5502HSUV applications include sheet, bottle and food contact applications.

Features include:

Good processability

Antioxidants

Good stiffness

Impact resistance

UV stability

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению УФ-стабилизатор		
Характеристики	Стабилизированный УФ Жесткий, хороший Устойчивость к окислению Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Лист Бутылка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.18	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (Compression Molded, F50)	50.0	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Compression Molded)	30.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Compression Molded)	1570	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (-30°C, Compression Molded)	690	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	129	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	134	°C	ASTM D3418
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура обработки (расплава)	180 - 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

