

## INSPIRE™ 216

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

### Описание материалов:

Sub-group

Homopolymer

Description

Contains an Antiblock Agent

Applications

Suggested Uses Include Film Applications and Cast Film Extrusion Processes

Главная Информация	
Добавка	Антиблок
Характеристики	Антиблокировка
	Гомополимер
Используется	Литая пленка
	Пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка
	Экструзия
	Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль-1% Secant <sup>1</sup>	1720	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256A

NOTE	
1.	1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

