

Hifax CA1110 G3 LG 9B9

Talc

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA1110 G3 LG 9B9 is a talc filled, impact modified, medium melt flow thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin for exterior molded in color applications. It offers excellent impactstiffness balance and good flowability.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая производительность формования Средняя степень жидкости | | |
| Используется | Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 0.970 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 17.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 1250 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 55 | kJ/m ² | ISO 180 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

