

PRIMALENE WPP551K

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

An extrusion coating low density polyethylene

Applications:

Food packaging

Laminations

Sealant resin

General paper and board coating

General flexible packaging

Features:

Excellent flexibility

Very high line speed at low coating weights

Processibility at lower extrusion temperature

High temperature extrusion stability

Excellent drawdown characteristics

Low neck-in

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Хорошая гибкость Низкая плотность Низкая горловина
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Пищевая упаковка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Ламинаты Неспецифические пищевые приложения Упаковка Бумажные Покрытия Герметики
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	6700	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	25	g/m ² /24 hr	ASTM F1249

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	87.2	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	103	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

