

## Braskem PP C705-44NAHP

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

### Описание материалов:

Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin is a high performance impact copolymer developed for thin wall injection moulding. Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin is a high melt flow rate impact copolymer featuring improved mechanical properties balance combining superior stiffness, good impact resistance and excellent antistatic properties.

Applications for Braskem C705-44NA HP Polypropylene Resin:

Thin wall containers for food, e.g. margarine tubs, yoghurt pots

Flower pots

Cool boxes

Caps and closures

Housewares

Complies with:

EU, No 10/2011

U.S. FDA FCN 843

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	44	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	28.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, Injection Molded	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C, Injection Molded	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Injection Molded	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature <sup>1</sup> (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	152	°C	ISO 306/A
NOTE			

- 
- |    |                  |
|----|------------------|
| 1. | Injection Molded |
| 2. | Injection Molded |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

