

## Chemlon® 204-13 GVNH BK083

Стекловолокно

Polyamide 6

Teknor Apex Company (Chem Polymer)

### Описание материалов:

Chemlon® 204-13 GVNH BK083 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with glass fiber. It is available in North America.

Important attributes of Chemlon® 204-13 GVNH BK083 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical application of Chemlon® 204-13 GVNH BK083: Automotive

Главная Информация	
--------------------	--

Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Огнестойкий
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес			
--	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
-- <sup>1</sup>	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Модуль растяжения-Аккорд <sup>2</sup>	6700	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress <sup>3</sup> (Break)	82.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль <sup>4</sup> (64.0 mm Span)	6750	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Ударная прочность	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
-------------------	-----	-------------------	-------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Heat Deflection Temperature <sup>5</sup> (1.8 MPa, Unannealed)	182	°C	ISO 75-2
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость (0.800 mm, BLACK)	V-0	UL 94
---------------------------------	-----	-------

NOTE	
------	--

1.	Method A
2.	Type 1A, 1 mm/min
3.	Type 1A, 5 mm/min
4.	2.0 mm/min
5.	Flatwise

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

