

MIRASON™ 27

Low Density Polyethylene

Mitsui Chemicals, Inc.

Описание материалов:

MIRASON™ 27 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of MIRASON™ 27 are:

Good Flexibility

High Strength

Typical applications include:

Film

Packaging

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Высокая прочность | | |
| Используется | Пленка Упаковка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.918 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 51 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 15.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 600 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 91.0 | °C | ASTM D1525 |
| Температура плавления | 108 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

