

Jam PE 235F7

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 235F7 is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Applications of Jam PE 235F7 include coating applications and film. Primary characteristic: butene comonomer.

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер		
Используется	Пленка Ламинаты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922 to 0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm, Blown Film	12.9	MPa	
TD : Yield, 25 µm, Blown Film	12.3	MPa	
MD : Break, 25 µm, Blown Film	32.0	MPa	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	44.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm, Blown Film	800	%	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	700	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	70	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	450	g	
TD : 25 µm, Blown Film	110	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	40		ASTM D1790
Haze (25.0 µm, Blown Film)	20	%	ASTM D1003
Yellowness Index (0.0250 mm)	0.50	YI	ASTM D1925

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

