

## Magnobond 6289

Epoxy; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

### Описание материалов:

Magnobond 6289 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Applications of Magnobond 6289 include adhesives/tapes and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Устойчивость к растворителям		
Используется	Клеи Герметики		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	4.9E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (0.00318 mm)	28	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 32		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (24°C)	18	min	
Терморегулирующая вязкость (24°C)	40000	cP	ASTM D2393
Время демолд (24°C)	120 to 360	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

