

Luxus PE 19076

High Density Polyethylene

Luxus Limited

Описание материалов:

Polyethylene Black HD Pipe Grade Compound

Главная Информация	
Переработанное содержание	Да
Используется	Трубопроводная система
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзионная формовка труб Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950 - 0.965	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.15 - 0.60	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	13.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	40	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	520	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила	750	N	ISO 527

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	180 - 190	°C
Средняя температура	210 - 240	°C
Передняя температура	210 - 240	°C
Температура сопла	210 - 240	°C
Температура формы	10.0 - 30.0	°C
Подушка	3.00 - 6.00	mm

Инструкции по впрыску
Barrel residence time: 30 sec to 2 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

