

## Canuck Compounds 600 Series - BK 6-8-5

Polycarbonate + PBT

Canuck Compounders Inc.

### Описание материалов:

Canuck Compounds 600 Series - BK 6-8-5 is a Polycarbonate + PBT (PC+PBT) material. It is available in North America for injection molding.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.80 to 1.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 23°C)	52.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield, 23°C)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1860	MPa	ASTM D790A
Flexural Strength (23°C)	75.8	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D256
Gardner Impact <sup>3</sup> (23°C)	56.5	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 6.35 mm	90.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm	43.3	°C	

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	Geometry GD

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

