

## APEX® 55001

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX®55001 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion. APEX®The main features of 55001 are: Flame Retardant.

Typical application areas include:

Wire and cable

Electrical/electronic applications

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Оболочка провода связи		
Типы проводов	CL2R CL3R CMR FPLP MPR OFNR		
Рейтинг агентства	NEC Article 725 NEC Article 760 NEC Article 770 NEC Article 800 UL 13 UL 1424 UL 444		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	20.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура непрерывного использования	75.0	°C	ASTM D794
--	------	----	-----------

Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746
----------------------	-------	----	-----------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	34	%	ASTM D2863

#### Дополнительная информация

□□ Арех 82-E254-V□□□□□:75 °C□□□□UL□□:□

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	191	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

