

## ALCOM® TPU 810/4073 AR10

10% арамидный порошок

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

ALBIS PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

ALCOM® TPU 810/4073 AR10 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer product filled with 10% aramid powder. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALCOM® TPU 810/4073 AR10 include engineering/industrial parts and automotive.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Wear Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Арамидный порошок, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
	Демпфирование шума		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Подшипники		
	Машина/механические детали		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			DIN 53505
Shore A	87		
Shore D	32		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
Circulation Dryer	60.0 to 110	°C	
Desiccant Dryer	60.0 to 110	°C	
Время сушки			
Circulation Dryer	1.0 to 3.0	hr	
Desiccant Dryer	1.0 to 3.0	hr	

Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%
Температура обработки (расплава)	190 to 245	°C
Температура формы	20.0 to 50.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat