

Daelim Po1y® LH3750M

Metallocene Medium Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®LH3750M is a Metallocene Medium Density Polyethylene product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®LH3750M application areas include jars, containers, consumer goods and food contact applications.

Features include:

Impact resistance

Antioxidants

Rapid Prototyping Cycle

Good dimensional stability

Good stiffness

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению УФ-стабилизатор		
Характеристики	Стабилизированный УФ Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Устойчивость к окислению Хорошая ударопрочность Цикл быстрого формования Ударопрочность при низкой температуре Теплостойкость, высокая Высокое разрешение		
Используется	Барабан Резервуар для воды Игрушка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	20.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	850	%	ASTM D638

Флекторный модуль (Compression Molded)	637	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-30°C, Compression Molded)	88	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	118	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	124	°C	ASTM D3418
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск (60°, Compression Molded)	85		ASTM D2457
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	200 - 280	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat