

## Unichem 91-1097 BLACK

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 91-1097 is a black vinyl extrusion compound designed to meet the requirements of Ford material specification ESB-M4D 103A.

| Главная Информация   |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики   | Гибкость при низкой температуре<br>Хорошая стабильность обработки   |                   |                 |
| Используется   | Электронная изоляция<br>Применение в автомобильной области<br>Автомобильные внешние части<br>Внешнее украшение автомобиля |                   |                 |
| Внешний вид  | Черный  |                   |                 |
| Формы  | Частицы   |                   |                 |
| Метод обработки  | Экструзия   |                   |                 |
| Физический   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес   | 1.23  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)  | 72  |                   | ASTM D2240      |
| Эластомеры   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)  | 16.5  | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)  | 400   | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength <sup>2</sup>   | 47.8  | kN/m              | ASTM D624       |
| Дополнительная информация  |   |                   |                 |
| Tensile Strength, ASTM D412, Type IV, 500 mm/min: 2400 psi Cold Flexibility, -40°C, 75mm mandrel: Passes |   |                   |                 |

| NOTE |                         |
|------|-------------------------|
| 1.   | Mouth die C, 500 mm/min |
| 2.   | C mould                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

