

Epoxies, Ect. 20-3004 LV

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-3004 LV & HV are two component chemical resistance epoxy systems. They were developed for potting, coating, and adhesive applications requiring superior chemical resistance. They exhibit outstanding bonds to a variety of substrates.

20-3004 LV is a low viscosity self leveling system. 20-3004 HV is a high viscosity non-sag version.

Features:

Excellent chemical resistance

Excellent water resistance

Excellent adhesion to metals & plastics

DOT noncorrosive

| Главная Информация | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Характеристики | <p>Bondability</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Низкая вязкость</p> | |
| Используется | <p>Клеи</p> <p>Нанесение покрытия</p> | |
| Внешний вид | Серый | |
| Метод обработки | <p>Инкапсулирование</p> <p>Полировка</p> | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура перехода стекла | 50.0 | °C |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Operating Temperature | -50.0 to 140 | °C |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Цвет | | |
| -- 1 | Black | |
| -- 2 | Grey | |
| -- 3 | White | |
| Смешанное соотношение по весу (PBW) | | |
| Part A | 2.0 | |
| Part B | 1.0 | |

Смешанное соотношение по объему
(PBV)

| | |
|--------|-----|
| Part A | 100 |
| Part B | 45 |

Плотность

| | | |
|-------------------|------|-------------------|
| 25°C ⁴ | 1.17 | g/cm ³ |
| 25°C ⁵ | 1.17 | g/cm ³ |

Вязкость

| | | |
|-------------------|-----|------|
| 25°C ⁶ | 5.0 | Pa·s |
| 25°C ⁷ | 9.0 | Pa·s |

Время отверждения (25°C) 1.7E+2 hr

Срок службы горшка ⁸ (25°C) 90 min

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Твердость по суше (Shore D) | 78 | |
| Прочность на растяжение | 52.4 | MPa |
| Удлинение при разрыве | 3.2 | % |
| Относительная проницаемость | 3.61 | |
| Коэффициент рассеивания | 0.021 | |

NOTE

| | |
|----|-----------|
| 1. | Part A |
| 2. | Mixed |
| 3. | Part B |
| 4. | Part B |
| 5. | Part A |
| 6. | Part B |
| 7. | Part A |
| 8. | 100 grams |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

