

## Royalene® 694

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

### Описание материалов:

A Polymer Highly Extended with Heavy Hydrotreated Paraffinic Oil for TPO and Extruded Thermoset Applications

Unique Features

Blends Readily in TPO Compounds

Reduces Mixing Time in Highly Loaded TPO Compounds

Highly Extendable

Good Aging Properties

Improved Shape Retention for Hose Tube and Other Extrusions

High Molecular Weight Base Polymer

Good Green Strength Over a Broad Temperature Range

Useful for Making Low Hardness Compounds

Extended with a white, hydrotreated paraffinic oil

Applications

TPO and TPV

Automotive Applications

Mechanical Goods

Hose Tubes, Profile Extrusions

Главная Информация			
Характеристики	<p>Наполнение Маслом</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Твердость, низкая</p> <p>Распределение молекулярного веса средней ширины</p>		
Используется	<p>Труба</p> <p>Фитинги для труб</p> <p>Смешивание</p> <p>Машина/механические детали</p> <p>Применение в автомобильной области</p> <p>Профиль</p>		
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600</p> <p>FDA не рассчитан</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сумка		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Экструзионное формование профиля</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Удельный вес	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость Mooney <sup>1</sup> (ML 1+4, 125°C)	48	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%	Internal method
Тип масла (Paraffinic Oil)	75.0	phr	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

#### Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 70/30

#### NOTE

1. Unmilled

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

