

## PRIMATOP HDPE 006964

High Density Polyethylene

Amco Polymers

### Описание материалов:

PRIMATOP HDPE 006964 is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for blow molding.

Important attributes of PRIMATOP HDPE 006964 are:

Food Contact Acceptable

High Stiffness

Typical applications include:

Bottles

Food Contact Applications

Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая жесткость		
Используется	Пищевая упаковка Бутылки для фруктового сока		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.964	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.65	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	15.0 to 20.0	hr	ASTM D1693A
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	30.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1650	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	> -118	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	Type IV, 50 mm/min		
2.	Type IV, 50 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

