

## Huaфон T25

Polyamide 66

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

T25 is light low viscosity.

Typical Applications

T25 can be widely used in nylon 66 staple textile, well applied for auto safe gasbag fiber after solid state post-condensation.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость		
Используется	Волокна Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Размер частиц	1.70 to 2.30	g/100 pellets	Internal Method
Relative Viscosity			Internal Method
Dry Chips	2.52 to 2.60		
Wet Chips	2.48 to 2.56		
Содержание воды			Internal Method
Dry Chips	< 800	mg/kg	
Wet Chips	< 5000	mg/kg	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления <sup>1</sup>	260	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	10°C/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat