ExxonMobil™ HDPE HD 7960.13

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD 7960.13 is a high molecular weight high density polyethylene blown film resin. The film made of HD 7960.13 has excellent impact resistance, toughness and stiffness. HD 7960.13 is especially recommended for films with a thickness of less than 0.5 mils.

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	1060	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	1130	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	37.9	MPa	ASTM D882
TD: Yield	32.9	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	84.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	71.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	270	%	ASTM D882
TD: Fracture	380	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	300	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	7.0	g	ASTM D1922
TD	32	g	ASTM D1922

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat