

## RTP 2740 S-30A Z

Минеральный

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

### Описание материалов:

Mineral Reinforced - FDA Compliant Ingredients

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	2.0 to 2.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% Strain	0.483	MPa	
100% Strain	0.689	MPa	
300% Strain	1.93	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	4.14	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	1100	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	19.6	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>2</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	10	%	
70°C, 22 hr	39	%	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.)	НВ		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	182 to 232	°C	
Температура формы	15.6 to 37.8	°C	
Давление впрыска	27.6 to 55.2	MPa	
NOTE			
1.	Die C		

2.

Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

