

UNITIKA Nylon 6 RUN35-TA

Polyamide 6

UNITIKA Plastics Division

Описание материалов:

Light resistant and internal

Главная Информация				
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75	1.75	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка				ASTM D955
Flow	0.10	0.10	%	ASTM D955
Transverse flow	0.40	0.40	%	ASTM D955
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50%RH)	0.93	0.93	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	88	--		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	19400	--	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	141	120	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.9	3.3	%	ASTM D638
Флекторный модуль	17800	12500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	215	170	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	60	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	205	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	183	--	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	1.4E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

