

## Huaфон JF-P-9655NA / JF-I-9622

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics : Super low density.

Applications : For midsoles.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.300 to 0.350	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	35.0 to 40.0	
Asker C : 23°C	55.0 to 65.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 90 to 95	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- <sup>2</sup>	Clear/Transparent	
-- <sup>3</sup>	White	
Плотность		
40°C <sup>4</sup>	1.14 to 1.18	g/cm <sup>3</sup>
40°C <sup>5</sup>	1.18 to 1.20	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
40°C <sup>6</sup>	0.25 to 0.35	Pa·s
40°C <sup>7</sup>	1.8 to 2.5	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 1.80	MPa
Удлинение при разрыве	> 250	%
Комплект сжатия (23°C, 24.0 hr)	< 18	%
Tear Strength	> 15.0	kN/m
NOTE		

1.	Molded Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part A
5.	Part B
6.	Part B
7.	Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat