

S&E; Wire & Cable GA-1941-AFRO

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

105° C PVC insulating compound designed for SJEOO applications.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	SJEO		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	84		
Shore A, 3 sec	72 to 78		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	9.65	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	18.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr)	-14	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	-5.0	%	UL Unspecified
Изменение прочности на растяжение (60°C, 168 hr, in Oil)	-15	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения (60°C, 168 hr, in Oil)	-6.0	%	UL Unspecified
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

