

## ICORENE® N1008

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

### Описание материалов:

ICORENE® N1008 is a premium copolymer of ethylene vinyl acetate specifically designed for the preparation of masterbatch. The powder form can achieve better colour developments or additive dispersion in a masterbatch than the pellet form.

The vinyl acetate content is about 9.4 %. Maximum processing temperature 270°C.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Сополимер		
	Диспергируемый		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая цветность		
	Стабилизация тепла		
Используется	Маточная смесь		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.929	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	9.4	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	74.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	< 270	°C	
Викат Температура размягчения	72.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	96.0	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

