

## Kemcor LD 9150

Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

This resin is manufactured to conform to the requirements for unrestricted food contact of AS 2070 Part 1 (1980).

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая технологичность Высокий поток Глянцевый		
Используется	Товары для дома Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	43		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	140	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	8.00	MPa	
Break	10.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170 to 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

