

## Axiall PVC 18880

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Non-lead stabilized, 105 C rated FT-4, tray cable jacket compound. UL recognized for 720 hr. sunlight resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Кабельный кожух		
Типы проводов	ФТ-4		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42 to 1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.8	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>1</sup> (136°C, 168 hr)	83	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения <sup>2</sup> (70°C, 4 hr, in Oil)	76	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости <sup>3</sup>	-28.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	188	°C	
NOTE			
1.	30 mil slabs		
2.	40 mil slabs		
3.	C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

