

## Huaфон JF-W-TL4030

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

TOL Reduction Wet Process PU Resin for Micro Fibre Leather

Characteristics

Soft type, acid and alkali resistance, hydrolysis resistance, good elasticity, good film property, full of feeling, suit for TOL reduction technology.

Applications

For microfiber non-woven fabric

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Кислотоупорный<br>Щелочестойкие<br>Высокая эластичность<br>Устойчивость к гидролизу<br>Мягкий |
| Используется       | Ткани<br>Нетканые материалы   |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Растворители              | DMF                  |                   |

| Uncured Properties         | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Содержание твердых веществ | 29 to 31             | %                 |
| Вязкость (25°C)            | 120 to 180           | Pa·s              |

| Cured Properties                | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Модуль растяжения (100% Secant) | 2.50 to 3.50         | MPa               |
| Прочность на растяжение         | > 25.0               | MPa               |
| Удлинение при разрыве           | > 400                | %                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

