

## Trilliant™ HC X HC5200-0026 RS Natural

Talc

Polypropylene

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Trilliant™ HC X HC5200-0026 RS Natural is a Polypropylene product filled with talc. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application: Medical/Healthcare.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Talc		
Характеристики	Средний поток		
	Специальный класс		
Используется	Одноразовые товары для больниц		
	Товары для больниц		
	Медицинские устройства		
	Медицинские/медицинские приложения		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Удельный объем	0.954	cm <sup>3</sup> /g	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	92		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	45	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	50.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	37	J/m	ASTM D256A
Незубчатый изод Impact <sup>3</sup> (23°C, 3.18 mm)	400	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed, 3.18 mm)	124	°C	ASTM D648
--	-----	----	-----------

#### NOTE

1. Type I, 51 mm/min
2. Type I, 51 mm/min
3. Injection Molded

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat