

Mowital® B 30 H

Polyvinyl Butyral

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics

Polyvinyl butyral (PVB) grades with different molecular weights, and varying degrees of acetalization.

Recommended Uses

Binder for coatings (adhesion promotion/corrosion protection primers, shop primers, wash primers, stoving enamels, varnishes and lacquers for different substrates). Binder for printing inks. Co-binder for powder coatings. Temporary binder for ceramics. Binder for textile printing and non-woven.

Wetting agent for grindings, esp. of organic pigments. Adhesives, pressure-sensitive adhesives and hotmelts.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Термогерметичный		
Используется	Клеи		
	Связыватель		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC		
	EC 2004/19/EC		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,300		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.32	g/cm ³	DIN EN 543
Поглощение воды (20°C, 24 hr, 0.100 mm)	4.0 to 6.0	%	
Вязкость раствора ¹	35 to 60	mPa·s	DIN 53015
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	68.0	°C	ISO 11357-2
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	> 97.5	wt%	DIN 53216
Содержание поливинилацетата ²	1.0 to 4.0	wt%	
Содержание поливинилового спирта ³	18.0 to 21.0	wt%	
NOTE			

- | | |
|----|---|
| 1. | According to Hoesppler, 10% solution in Ethanol containing 5% water at 20°C |
| 2. | Acetyl groups in terms of polyvinyl acetate |
| 3. | Hydroxyl groups in terms of polyvinyl alcohol |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

