

## Sylvin 4225-50 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 4225-50 Natural Is A Vinyl Compound Formulated With A Non Ortho Phthalate Plasticizer For Extrusion Or Injection Molding Applications.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Добавка            | Пластификатор                               |
| Характеристики     | Не-фталатный пластификатор<br>Универсальный |
| Используется       | Промышленное применение<br>Универсальный    |
| Внешний вид        | Натуральный цвет                            |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Литье под давлением            |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.21                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

| Твердость           | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A              | 50                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds  | 50                   |                   | ASTM D2240      |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Break)  | 8.96                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 420                  | %                 | ASTM D638       |

| Эластомеры    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tear Strength | 28.0                 | kN/m              | ASTM D624       |

| Тепловой              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости  | -54.0                | °C                | ASTM D746       |
| Температура плавления | 149 - 154            | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

