

Karina IVORY PVC COMPOUND -E 858-35/ 1-DY-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina IVORY PVC COMPOUND -E 858-35/ 1-DY-IS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Слоновая кость | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность ¹ | 1.39 to 1.45 | g/cm ³ | IEC 60811-1-3 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -0.620 to 2.38 | | ME 12 |
| Цвет b | 7.68 to 10.7 | | ME 12 |
| Color L | 84.2 to 87.2 | | ME 12 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 86 to 90 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | > 14.7 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | > 200 | % | IEC 60811-1-1 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости ² | > 2.0E+14 | ohms-cm | ASTM D257 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| 2. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

