

## Unichem 6812G-05

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Applications such as oxygen masks and soft-side goggle frames.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая гибкость Радиационный стерилизуемый		
Используется	Пищевые контейнеры Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	400	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.52	MPa	ASTM D412
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	163 to 168	°C	
Температура формы	10.0 to 37.8	°C	
Back Pressure	0.689 to 2.76	MPa	
Screw Speed	40 to 100	rpm	
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

