

Kemcor HD 1155

High Density (HMW) Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

This resin meets the requirements for unrestricted food contact specified in AS 2070 Part 1 (1992).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая Молекулярная масса		
Используется	Автомобильные Приложения Промышленные контейнеры Морское применение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.040	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 3.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	25.0	MPa	
Break	26.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	920	MPa	ASTM D790
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220	°C	
Давление впрыска	14.0	MPa	
Screw Speed	48	rpm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

