

SEALUTION™ 220

Peel Polymer

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

SEALUTION™ 220 Peel Polymer is a peelable sealant resin that seals to itself, polypropylene and polyethylene. The resin exhibits a consistently low peel force while maintaining excellent clarity and processability on a blown film line.

Main Characteristics:

Broad easy peel seal window

Low and consistent peel force

Seals to Polyethylene and Polypropylene

Low haze enables high clarity applications

Excellent blown film processability allowing high output rates

Complies with:

Europe Commission Regulation (EU) No 10/2011

U.S. FDA

Canadian HPFB No Objection

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан HPFB (Канада) нет возражений Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.911	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.7	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Толщина пленки протестирована ¹	41	µm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ²	110	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze ³ (40.6 µm)	9.7	%	ASTM D1003
Инструкции по экструзии			

Coextruded Film Structure:

A / B Coextruded film

A layer is 1.2 mil DOWLEX™ 2045G + 20% DOW LDPE 611A

B layer is 0.4 mil SEALUTION™ 220

Fabrication Conditions For Blown Film:

Coextruded Film (1.6 mil)

Screw Size: 2 inches ; 30:1 ratio L/D

Die Gap: 78mil (2 mm)

Die Diameter: 9.86 inches

Output: 10.2 lb/hr/in. of die circumference

Blow-Up Ratio: 2.5 to 1

NOTE

- | | |
|----|--------------------------|
| 1. | Coextruded Film Thicknes |
| 2. | Internal Method |
| 3. | Coextruded Film |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

