

Ebalta Xiameter RTV 4234-T4

Silicone Rubber, RTV-1

Ebalta Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Applications

Prototypes

Art casting

Properties

addition curing

high strength

high tear strength

dimensionally accurate

good demoulding

Главная Информация			
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Хорошая прочность на разрыв Высокая прочность		
Используется	Прототипирование		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка	< 0.10	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		ISO 7619
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	6.70	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	27	kN/m	DIN 53515
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 10		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость (25°C)	35	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	0.20	hr	
Срок службы горшка ² (20°C)	90	min	
NOTE			

- | | |
|----|--------|
| 1. | Graves |
| 2. | 200 g |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

