

Egyeuroptene PP 9003

Polypropylene Homopolymer

Egyptian European Company

Описание материалов:

Egyeuroptene PP 9003 Improved Polypropylene, Homopolymer. Is a medium flow homopolymer with a conventional molecular weight distribution and is formulated with a general-purpose additive package. PP 9003 is designed for the production of films that can be converted into stretched tapes for weaving applications.

Additional properties: suitable for the production of articles for food contact use. all other components used in the formulation meet the relevant fda requirements should not be assumed for other variants and should be investigated with the appropriate supply source.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Гомополимер Средний поток		
Используется	Пленка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Неспецифические пищевые приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183/D
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	73		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	33.0	MPa	ISO 527-2/1
Флекторный модуль	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	82.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	51.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306/A50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

