

Adiprene® LFH 2840

Polyurethane (Polycaprolactone)

Chemtura

Описание материалов:

ADIPRENE ® LFH 2840 for Europe is a Hexamethylene (HDI) diisocyanate-terminated polycaprolactone prepolymer with extremely low free HDI content.

Features of Adiprene LFH 2840 include:

Low free HDI content

Liquid at room temperature

UV Stability

Long pot life

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкая вязкость		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	55	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	12.2	MPa	
300% Strain	16.8	MPa	
Прочность на растяжение	45.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	26	kN/m	ASTM D470
Rebound Resilience - Drop Ball	43	%	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	2.0	min	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (115°C)	16	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

