

URE-BOND® II

Polyurethane

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

URE-BOND® II is a premium performance urethane adhesive compound that offers a strong flexible bond between many different surfaces. URE-BOND® is ideal for adhering polyurethane rubber and other polymer products to many types of substrates (such as plaster, wood, cement, stone) and non-porous materials (such as glass, hard plastics and a variety of metals). URE-BOND® II has also been used to repair torn polyurethane molds on a limited basis (with proper surface preparation). Working time is 5 minutes at room temperature (73° F / 23° C). Once mixed and applied, URE-BOND® takes about 60 minutes to cure and yields a strong, flexible bond.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Ремонтный материал		
Внешний вид	Янтарь		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Удельный объем	0.903	cm ³ /g	
Handle Time (23°C)	1.0	hr	
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4.83	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	5.52	MPa	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	23.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	30.6	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	5.0	min	
Терморегулирующая вязкость	5400	cP	ASTM D2393
Время демолд (23°C)	1400	min	
NOTE			

1.

Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

