

ELASTOSIL® R 401/60 KX

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Automotive, Automotive & Transportation

Sealant Profiles, Construction

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение Профили Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.18	g/cm ³	ISO 1183

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	59		DIN 53505
Прочность на растяжение	11.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	460	%	DIN 53504
Tear Strength	25.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	51	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

