

ELASTOSIL® M 4600 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Construction

Mold Making, Composites

Mold Making, Mold Making

Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Translucent		
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	15	Pa·s	ISO 3219
Время отверждения	12	hr	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	20		ISO 868
Прочность на растяжение	7.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	800	%	ISO 37
Tear Strength	> 20.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	< 0.10	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

