

Xuchuan 6170/B-8280 (Sole)

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 6170/B-8280 (Sole) is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

High Strength

Wear Resistant

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Высокая прочность	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.900 to 1.10	g/cm ³
Плотность		
A-6170 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-8280 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-6170 : 40°C	1.00 to 1.40	Pa·s
B-8280 : 40°C	0.800 to 1.20	Pa·s
Ross Flex (23 °C) ¹	No Crack	
Истирание Вильямса	60.0 to 100	cc/php
Время крема	6.0 to 8.0	sec
Время окончания подъема	40.0 to 50.0	sec
Прочность адгезии-Между подошвой и средней подошвой	39.2 to 58.8	kN/m
Поролоновая плотность свободного подъема	470 to 500	kg/m ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	40 to 45	°C

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Твердость дюрометра (Shore A)

62 to 72

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Прочность на растяжение (Break)

8.00 to 11.0

МПа

Удлинение при растяжении (Break)

550 to 750

%

Tear Strength

25.0 to 40.0

kN/m

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
---------------	----------------------	-------------------

Компоненты термокомплекта

Part A

Mix Ratio by Weight: 100

Part B

Mix Ratio by Weight: 69 to 71

Время демолд

3.0 to 5.0

min

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура формы

45.0 to 55.0

°C

NOTE

- 100000 cycles, Break length 4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat